



FINE VINYL

VENTANAS, PUERTAS Y PARTICIONES

LÍDER MUNDIAL EN EXTRUSIÓN DE PVC FLEXIBLE, EXTRUFLEX DESARROLLA, PRODUCE Y COMERCIALIZA TIRAS, PANELES Y PELÍCULAS DE PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE.

Con más de 65 años de experiencia en Francia y en el extranjero, cultivamos la interacción con nuestros clientes con el fin de proporcionarles soluciones concretas para hacer frente a sus retos actuales y futuros.

Extruflex tiene 3 centros de producción y 9 filiales de ventas en todo el mundo.

CALIDAD, SERVICIO Y COMPROMISO GUÍAN NUESTRAS ACCIONES DIARIAS.

/// CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Todos nuestros productos son exclusivamente SIN FTALATOS



Transparencia




No pegajoso



Soldabilidad



Conforme a la normativa europea REACH (Verificado por Bureau Veritas)



Baja contracción



Pérdida mínima al final del rollo



UV / Náutico



Enfoque Eco-Amigable



Ignífugo M2/B1



Resistencia a bajas temperaturas



Reciclaje de nuestros residuos de producción

/// NUESTRAS APLICACIONES



/// GAMA DE PRODUCTOS

Gama	Ancho	Largo	Espesor	m ² /rollo
Anti-UV estandar	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28
Anti-UV (M2/B1) Ignífugo	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28
UV Náutico con Alta resistencia	1400 mm	65 m	0.3 mm	91
	1400 mm	40 m	0.5 mm	56
	1400 mm	25 m	0.8 mm	35
	1400 mm	20 m	1.0 mm	28



PALET DE 16 ROLLOS

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN STOCK, POR LO QUE PODEMOS GARANTIZARLE LOS MEJORES PLAZOS DE ENTREGA.

/// FINEVINYL®

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	0.3 mm	0.3 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm
CÓDIGO DEL ARTÍCULO	-	-	REF425	REF690	REF425	REF690	REF425	REF690	REF425	REF690
ANCHURA	-	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
LONGITUD	-	M	65	65	40	40	25	25	20	20
FLEXIBILIDAD	-	-	3S							
PESO / rollo	-	kg	34	36	35	36	35	36	35	36
PESO / m ²	-	gr /m ²	372	390	620	650	992	1040	1 240	1300
PESO / m	-	gr /m	520	546	868	910	1 390	1460	1 736	1820
APARIENCIA SUPERFICIAL	-	-	DOBLE PULIDO							
COLOR	-	-	CRISTAL CLARO							
ESTABILIDAD UV	-	-	SI							
IGNÍFUGO	NF P92-507 DIN 4102-1	-	-	M2 B1	-	M2 B1	-	M2 B1	-	M2 B1
RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (IMPACTO)	ASTM D746	°C	-40	-25	-40	-10	-35	-8	-30	-7
RESISTENCIA AL DESGARRO	ASTM D1004-13	N	21.2 (X) 19.8 (Y)	19.3 (X) 17.2 (Y)	34.2 (X) 32.2 (Y)	31.3 (X) 29.1 (Y)	58.5 (X) 56.3 (Y)	52.4 (X) 51.5 (Y)	69.5 (X) 66.7 (Y)	67.2 (X) 64.9 (Y)
FUERZA DE TENSIÓN	ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001	MPa	25.6 (X) 29.3 (Y)	23.2 (X) 28.7 (Y)	23.7 (X) 25.3 (Y)	21.0 (X) 22.4 (Y)	24.2 (X) 27.4 (Y)	21.6 (X) 23.4 (Y)	20.5 (X) 25.5 (Y)	18.4 (X) 22.7 (Y)
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	ISO 527-1:2012 ISO 527-3:2001	%	350 (X) 320 (Y)	340 (X) 310 (Y)	360 (X) 310 (Y)	350 (X) 300 (Y)	370 (X) 350 (Y)	350 (X) 300 (Y)	380 (X) 420 (Y)	370 (X) 310 (Y)
CONTRACCIÓN (80°C, 10 min.)	DIN 53377:2007	%	0.7 (X) -2.2 (Y)	0.9 (X) -2.7 (Y)	0.6 (X) -2.9 (Y)	0.9 (X) -3.2 (Y)	1.0 (X) -2.8 (Y)	1.0 (X) -3.1 (Y)	0.9 (X) -2.9 (Y)	1.1 (X) -3.1 (Y)

Otras dimensiones pueden ser proporcionadas bajo pedido

Tolerancia de espesor (±0,05mm) ; Tolerancia de ancho (+10mm ; -0mm)

(X): pruebas llevadas a cabo a lo largo del eje de anchura

(Y): pruebas realizadas en el eje de la longitud

IGNÍFUGO

Los datos contenidos en esta especificación técnica se brindan solo a título informativo y se basan en nuestro conocimiento actual de los productos en cuestión.

Esta información se proporciona a nuestros clientes con el propósito de informarles y ayudarlos en su investigación, y no constituye ninguna garantía formal o implícita en cuanto a su uso.

**ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER SOLICITUD ESPECÍFICA**

/// NUESTRAS SEDES



EXTRUFLEX do Brazil

Tel. : +55 (41) 3019 2530
contact-edb@extruflex.com

EXTRUFLEX France HQ

Tel. : +33 (0)1 41 49 99 30
contact-lvp@extruflex.com

EXTRUFLEX Usine

Tel. : +33 (0)4 92 20 99 01

EXTRUFLEX Germany

Tel. : +49(0) 2203 102 45 81
contact-gmbh@extruflex.com

EXTRUFLEX Asia-Pacific

Tel. : +86 0760 22289080
t.tan@zs-extruflex.com

EXTRUFLEX Italy

Tel. : +39 011 19857747
contact-it@extruflex.com

EXTRUFLEX North America

Tel. : +1 888 501 1095
info@extruflexna.com

EXTRUFLEX UK

Tel. : +44(0)1454 322 3351
contact-uk@extruflex.com

EXTRUFLEX Russia

Tel. : +7 919 990 1590
info@extruflex.com

**MAS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS EN**



EXTRUFLEX.COM/ES